

# IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN HUOLTOMAALAUSSOHJE

1.6.2010

AQUATOP -maalilla tai lakalla teollisesti pintakäsitelytyjen ikkunoiden ja ulko-ovien hoito- ja huoltomaalausohje.

## TAHROJEN POISTO

AQUATOPILLA maalattujen ovien ja ikkunan osien pesu suoritetaan pyyhkimällä kostealla rievulla. Pesuveteen voidaan lisätä emäksistä pesuainetta (astianpesuaine). Voimakkaiden liuottimien käyttöä tulee välttää, koska ne voivat himmentää maalipintoja. Liima- yms. tahroja voidaan poistaa kevyesti hankaamalla lakkabensiinissä kostutetulla rievulla.

Puhdistava autovaha (cleaner wax) soveltuu hyvin pinttyneen lian poistoon ja pidentää maalipinnan ikää. Vahaus suositellaan tehtäväksi noin kerran vuodessa.

## HUOLTOMAALAUUS

Kaikki maalatut, säärasitukselle alttiit pinnat kaipaavat huoltomaalauksia. Huoltomaalauksen ajankohta riippuu rakenteellisista seikoista, säärasituksen määrästä ja ilmansuunnasta.

Yleisin syy puun vaurioitumiseen on kosteus. On huolehdittava siitä, että puu saa kuivua ennen vaurioiden korjausta tai uudelleen maalauksia. Puun kosteuden tulee olla maalattaessa alle 20 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

### Peittomaalatun pinnan huoltomaalaus:

- Kaavitaan kaikki irtonainen ja halkeillut maali pois mekaanisesti; muut pinnat puhdistetaan irtonaisesta liasta ja pölystä.
- Mahdollinen huokoinen puu poistetaan esim. hiomalla.
- Homehtuneet kohdat pestään RENSA homepesuliuksella ja huuhdellaan huolellisesti vedellä.
- Paljaat puupinnat käsitellään puunsuojalla, esim. WOODEX Kylläste Aqualla tai WOODEX Kyllästeellä.
- Maalattavat pinnat maalataan halutulla AQUATOP-sävyllä; maalina voidaan käyttää myös öljy- tai akrylaattimaaleja (esim. FUTURA 15, WOODEX Peittävä Puunsuoja Aqua tai NORDICA EKO talomaali).

### Kuultokäsittelyn pinnan huoltomaalaus:

- Pohjatyöt kuten edellä.
- Paljaat puupinnat käsitellään halutun sävyisellä puunsuojalla (AQUAPRIMER 2900-02, WOODEX Kuultava Puunsuoja).
- Käsitellään kaikki pinnat AQUAPRIMER 2900-02: lla sävytetyllä AQUATOP-lakalla (lisätään lakkaan noin 5 % ko kuultoväriä) tai sävytetyllä puolikiiltävällä HELO erikoislakalla.